

RSP

Reinigung
Schutz
Pflege

Unsere Empfehlung für

Granit - Gneis

- gebürstet - gestrahlt - grobgeschliffen -

Reinigung

Für die
Baufeinreinigung
nach dem Einbau,
sowie für die
Beseitigung von
Allgemeinschmutz
u.v.m..



HMK® R155
Grundreiniger
säurefrei

Ergiebigkeit
ca. 10-80 m²/Liter



HMK® R183
Naturstein-
reiniger
Zementschleier-EX

Ergiebigkeit
ca. 5-30 m²/Liter

Video-Anleitung
für die Praxis unter:
www.moellerstonecare.eu



Wichtiger Hinweis: Nach der Reinigung für eine anschließende Schutzbehandlung muss der Belag mind. 1-2 Tage gut austrocknen.

Schutz

Vermeidet
Flecken-
bildungen und
erleichtert die
laufende Pflege.



ohne
Farbtonvertiefung:

HMK® S232
Fleckschutz
wassergelöst

Ergiebigkeit
ca. 5-20 m²/Liter



geringe
Farbtonvertiefung:

HMK® S234
Fleckschutz
Top-Effekt

Ergiebigkeit
ca. 5-20 m²/Liter



mit
Farbtonvertiefung:

HMK® S244
Fleckschutz
farbvertiefend

Ergiebigkeit
ca. 5-20 m²/Liter



Wichtig für Ihre Anwendung im Lebensmittelbereich:

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen KEINE gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden (LFGB-geprüft). Auf stark beanspruchten Flächen sollte die Schutzbehandlung regelmäßig (ca. alle 1-2 Jahre) ergänzt werden.

Pflege

Leichtes
Reinigen der
täglichen
Verschmutzung
und Unter-
stützung der
Schutzwirkung.



HMK® P324
Edel-Steinseife
Wischpflege

Ergiebigkeit
ca. 25-50 ml/10 Liter
Wasser



HMK® P323
Steinglanz
Steinbodenpflege

Ergiebigkeit
ca. 100-200 ml/10 Liter
Wasser



HMK® R155
Grundreiniger
säurefrei

periodisch bei Bedarf
eine leichte
Bürstenreinigung
durchführen
Ergiebigkeit
ca. 10-80 m²/Liter

Pflegetipp zu HMK P324 und HMK P323:

Wir empfehlen ca. 5 x mit P324 und dann dazwischen einmal mit P323 zu wischen.